


Pullex Aqua-Imprägnierung

51320 in poi



Descrizione del prodotto	Impregnante per legno all'esterno, diluibile all'acqua, per il Fai da te e il pittore professionista a base di speciali dispersioni alchidiche/acriliche.
Caratteristiche particolari	Le sostanze attive utilizzate permettono di raggiungere la protezione richiesta secondo le normative ÖNORM B 3802-2 e DIN 68800-3 contro l'azzurramento (esame secondo la normativa europea EN 152-1), contro i funghi della marcescenza (esame secondo la normativa europea EN 113) e proteggono preventivamente contro l'attacco degli insetti (esame secondo la normativa europea EN 46). Quantità di applicazione dall'esame ca. 200 g/m ² . (Certificato di riconoscimento no. 10/91). Agenti (B, P, Iv) 0,81 % IPBC (iodiopropinilcarbamato) 0,05 % Permethrin
Campi di utilizzazione	Finestre, porte, rivestimenti in legno, tettoie, balconi, armature del tetto ecc. nella classe di pericolo (gruppo d'utilizzo) 3
Applicazione	A pennello (pennello acrilico), ad immersione e flow-coating; non a spruzzo!
Preparazione del fondo	Spigoli vivi sono i punti deboli per ogni finitura ed è per questo che è necessario arrotondarli prima dell'applicazione dell'impregnante.
Fondo	1 x Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 (Impregnante) colorato. Dopo circa 4 ore di essiccazione, carteggiare con grana 280 (necessario per finestre, consigliabile per rivestimenti in legno ecc.) Senza finitura non resistente alle intemperie!
Finitura	Infissi (finestre/porte) Applicare 2 - 3 x Pullex Aqua-DSL 51501 (Finitura tissotropica) colorata, pronta all'applicazione a pennello (consultare l'apposita Scheda tecnica). Elementi in legno, non a precisione dimensionale (rivestimenti in legno, balconi) Applicare 2 x Pullex Aqua-Plus 53101 (Protezione per legno) colorata (consultare la Scheda tecnica).
Manutenzione/Rinnovo	Consultare le Indicazioni per "manutenzione e rinnovo di finestre al legno" e la Scheda tecnica Pullex Aqua-Plus 53101 in poi!
Diluyente	Acqua; il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione

12-10 (sostituisce 10-10) ZKL 5306

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Temperatura minima per la lavorazione e del fondo

+10° C

L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione.

Resa (per applicazione)8-12 m²/l per mano**Tempo di essiccazione**
(temperatura ambiente 20 °C)

Sovraverniciabile dopo circa 4 ore

Utensili

Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso. Togliere i resti di colore indurito con lo Sverniciatore ADLER (Abbeizer Rote Krähe) 95125.

Confezioni

750 ml, 2,5 l

Ulteriore per 51320: 10 l, 18 l, 120 l

Ulteriore per 51373: 10 l

Magazzinaggio

Al fresco, ma protetto dal gelo

Durata del prodotto

Almeno 3 anni in confezioni originali non aperte

Tonalità

Farblos	Incolore	51320
Lärche	Larice	51361
Kiefer	Pino	51362
Teak	Teck	51363
Mahagoni	Mogano	51366
Nuß	Noce	51367
Palisander	Palissandro	51368
Ebenholz	Ebano	51369
Dunkelbraun	Marrone scuro	51370
Kastanie	Castagno	51371
Braun	Marrone	51372

Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 per colorare con ADLER Color Farbmischsystem.

Tutte le tonalità sono intermescolabili.

Indicazioni tecniche di sicurezza

Consultare le indicazioni per l'utilizzazione dei protettivi del legno e la scheda di sicurezza!

I protettivi del legno contengono agenti biocidi che proteggono dall'attacco dei funghi e/o dagli insetti. Pertanto sono da utilizzare solo quando viene prescritta una protezione del legno o nei casi necessari. Non utilizzare per grandi superfici all'interno.

Non per legno utilizzato negli alveari o nelle saune e non utilizzare per legno in contatto continuo con il terreno e/o acqua.