

LAVAGNA MAGNETICA

Prodotto verniciante all'acqua che permette di trasformare qualsiasi superficie in una lavagna magnetica, sulla quale è possibile attaccare fogli e appunti con l'ausilio di calamite.

E' utilizzabile su muro, legno, mdf, pvc, metallo, ecc.

Lavagna Magnetica è il prodotto ideale per decorare ambienti didattici o ricreativi, uffici, locali pubblici (ristoranti, negozi, showroom etc.) e soprattutto le camerette dei bambini al fine di stimolare la loro creatività. Lavagna Magnetica è sovra-verniciabile con Lavagna Liquida al fine di ottenere una superficie a doppio effetto: magnetico e riscrivibile.

Lavagna Magnetica è un prodotto atossico e inodore.

Caratteristica (prodotto non applicato)	Metodo di analisi	Risultato (range di tolleranza)	
PESO SPECIFICO	ISO 2811:1974	1950 ± 100 g/l	
VISCOSITA' (Brookfield)	IL 10-10	G6 M2,5	60000 – 70000 cps
		G6 M20	13000 – 16000 cps
RESIDUO SECCO TEORICO		74% ± 3% in peso	

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Se necessario, carteggiare preventivamente il supporto avendo cura di ottenere una superficie assolutamente liscia ed omogenea. Applicare una mano del fondo di preparazione più adatto in funzione del supporto da decorare (ns. primer all'acqua su metallo o fondo opaco all'acqua su altre superfici).

CICLO APPLICATIVO e MODO D'USO

Dopo opportuna preparazione del supporto, applicare 3 mani di **LAVAGNA MAGNETICA** a distanza di 2/3 ore l'una dall'altra.

Applicazione: pennello, rullo a pelo raso.

Diluizione (con acqua) 5 + 10%

Temperatura di applicazione: 5° - 40°C

Pulizia degli attrezzi: acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO APPLICATO

ESSICCAZIONE (a 20°C; umidità relativa 60%)	Fuori polvere	30+40	minuti
	Fuori tatto	2+3	ore
	Completa	24	ore
BRILLANTEZZA	ISO 2813:1978	2+3	gloss
RESA TEORICA (3 MANI)	Confezione da 500 ml Confezione da 250 ml	1,5 ÷ 2 0,75 ÷ 1	mq
SOVRAPPLICAZIONE	---	3+4	ore

n.b. I valori di essiccazione e resa sono indicativi perché dipendono dallo spessore applicato.

AVVERTENZE

Il prodotto non necessita di cautele particolari durante la manipolazione. Evitare comunque il contatto con gli occhi. Conservare nella forma di fornitura, al riparo dal gelo e da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature. Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le suddette informazioni sono riferite alla formulazione attuale che la I.CO.RI.P. S.p.A. si riserva di variare senza preavviso sulla base dei risultati di prove industriali e di laboratorio. Quanto esposto nella presente scheda tecnica è frutto delle nostre migliori conoscenze, ma essendo determinante e fuori dal nostro diretto controllo il modo di operare, non possiamo dare alcuna garanzia né assumerci alcuna responsabilità.