


ADLER Aquacryl CFB

30090 in poi



10 %

Descrizione del prodotto

Vernice trasparente per legno all'interno, diluibile all'acqua, a base di una dispersione acrilica, adatta per l'applicazione „vernice su vernice“ (fondo e finitura con lo stesso prodotto), con buona resistenza meccanica e chimica, buon potere riempitivo.

Caratteristiche particolari

Resistente alle creme e al grasso
La vernice corrisponde alle esigenze richieste dal gruppo di classificazione 5B secondo la normativa austriaca ÖNORMA A 1605-12 per superfici di mobili difficilmente infiammabili.

Campi di utilizzazione

Rivestimenti in legno, soffitti in legno, perline, mobili in legno, porte (utilizzare guarnizioni adatte per vernici diluibili all'acqua!) e giocattoli.

Adatto anche per il rinnovo su vernici tradizionali per mobili.

Non utilizzare ADLER Aquacryl CFB su coloranti all'acqua.

Applicazione

a pennello (pennello acrilico)
a spruzzo (Airless, aerografo)

Preparazione del fondo

Applicazione su legno grezzo:

Carteggiare con grana 180

Per ritocchi:

Carteggiare leggermente con grana 280-320

Applicazione su legno grezzo

2 - 3 x ADLER Aquacryl CFB
(carteggiatura intermedia con grana 280-320)

In caso che si tratta di perline, consigliamo di applicare il prodotto a pennello prima del montaggio. Se questo non è possibile, applicare sui maschi e sulle femmine solo poca vernice per evitare l'incollaggio.

Applicazione per ritocchi

1 x ADLER Aquacryl CFB
(carteggiatura prima con grana 280-320)

01-07 (sostituisce 03-05)

ADLER Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, +43/5242/6922-432

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliamo nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Diluente	Acqua Applicazione a pennello, a spruzzo con pistola airless: non diluire Applicazione a spruzzo con pistola normale: ca. 10 %
Temperatura minima per la lavorazione e del fondo	+10° C L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione.
Tempo di essiccazione (20° C)	Carteggiabile e sovraverniciabile dopo ca. 2 ore.
Utensili	Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso. Asciugare bene le pistole per evitare l'arruggimento. Eliminare i resti di vernice induriti con lo sverniciatore ADLER (Abbeizer).
Resa (per mano)	10-12 m ² /l
Confezioni	125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l
Magazzinaggio	Al fresco, però protetto dal gelo
Durata del prodotto	3 anni in confezioni originali non aperte
Tonalità	G100 Brillante 30090 G 50 Semi-opaco 30095 G 30 Opaco 30093
Indicazioni tecniche di sicurezza	Consultare la Scheda di sicurezza! Anche lavorando con vernici all'acqua, osservare le solite misure di sicurezza.